



Арамидная ткань

Технические данные

G. Angeloni

Стиль 281

Характеристики	
Вес на ед. площади	г/м ² .
Плетение	
Стандартная ширина	мм.
Толщина	мм.
Другая информация	

Значение	Допуск	Норматив
170	± 5%	ISO 4605
Полотно		ISO 2113
1000 / 1200	± 2,5%	
0,25	± 15%	ISO 5084
Станочное плетение		

Расчетные значения	
Описание волокна	
Количество нитей	нитей/см.
Распределение веса	г/м ² .
	%

Основа		Уток	
HM Aramid Twaron 2200 1210 dtex		HM Aramid Twaron 2200 1210 dtex	
6,7	ISO 4602	6,7	ISO 4602
	85		85
HM Aramid		HM Aramid	
	50%		50%

Примечание: Предоставленная техническая информация основана на лабораторных исследованиях и считается правильной. Никаких гарантий любого рода не подразумевается, за исключением того, что поставляемые материалы стандартного качества. Все риски и обязательства, вытекающие из обращения, хранения и использования продукции, а также соблюдение действующих правовых ограничений, возлагается на пользователя.