

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ткань арамидная ТИП 240

Артикул : ТИП 240
Устройство ткани : 8,0/8,0
(нитей/см)
Плетение : Полотняное
Отделка : Чистая

<u>Устройство ткани:</u>	<u>Основа</u>	<u>Уток</u>
Материал пряжи ¹⁾ :	Kevlar® 49 T 965	Kevlar® 49 T 965
Количество пряжи ¹⁾ :	21,5 tex	21,5 tex

<u>Технические данные</u>		<u>Единицы</u>	<u>Значение</u>	<u>+/-</u>	<u>Допуск</u>
Плотность волокна ^{1) 3)}	Основа	г/см ³	1,45	+/-	0,05
	Уток	г/см ³	1,45	+/-	0,05
Линейная плотность ¹⁾	Основа	tex	22	+/-	2
	Уток	tex	22	+/-	2
Кручение ¹⁾	Основа	К/м		+/-	
	Уток	К/м		+/-	
Устройство ткани	Основа	Нитей/см	8,0	+/-	0,4
	Уток	Нитей/см	8,0	+/-	0,4
Плетение			Полотняное		
Вес		г/м ²	36	+/-	2
Сухой вес		г/м ²	36	+/-	2
Содержание влаги		%	5,0	+/-	макс.
Толщина ²⁾		мм.	0,10	+/-	
Ширина		см.	по заказу	+/-	1

¹⁾ = в зависимости от заказа и спецификации пряжи

²⁾ = приблизительные значения, не утверждено

³⁾ = не измеряется, данные поставщика